

Fiche Produit
GreyPearl 16/25 mm



Référence : 23511

Caractéristiques :

Couleur :	Gris-Anthracite		
Type :	Basalte		
Calibre :	De 16 à 25 mm		
Palette :	Europe 80*120		
Poids/Palette :	1250 kg		
Densité m³ :	1800 kg/m ³		
Conditionnement :	Sacs de 25 kg – 50 sacs/palette	EAN :	5420034514604
	Big-Bag de 1600 kg	EAN :	5420034514406
	½ Big-Bag de 700 kg	EAN :	5420034514505

Utilisation :

Avec ses formes rondes et lisses et ses nuances de gris et de couleur anthracite, ces galets naturels mettront en valeur vos allées de jardin, vos parterres de fleurs, votre jardin japonais ou méditerranéen.

Productkaart
GreyPearl 16-25mm



Referentie : 23511

Kenmerken :

<i>Kleur :</i>	Grijs-antraciet		
<i>Steensoort :</i>	Basalt		
<i>Kaliber :</i>	Van 16 tot 25 mm		
<i>Pallet :</i>	Epal 80*120		
<i>Gewicht/Pallet :</i>	1250 kg		
<i>Dichtheid m³ :</i>	1800 kg/m ³		
<i>Verpakking :</i>	Zak van 25 kg – 50 zakken/pallet	EAN :	5420034514604
	Big-Bag van 1600 kg	EAN :	5420034514406
	½ Big-Bag van 700 kg	EAN :	5420034514505

Gebruik :

Met zijn ronde en gladde vormen en grijs- en antracietkleuren, zullen deze natuurlijke kiezelstenen uw tuinpaden, uw bloembedden, uw Japanse of mediterrane tuin verfraaien.

Fiche Technique GreyPearl 16/25 mm

Material Information:

NaCl (EN 1744-1): 0,001%
Water content (EN 1097-5): 2,1%
Practical Density (EN 1097-6): 2,84Mg/m³
Saturated (absorbtion) water (EN 1097-6): 1,33
Mineral (EN 1097-6) : 1. Class 71%
Mineral (EN 1097-6) : 2. Class 26%
Mineral (EN 1097-6) : 3. Class 4%
Strength (Los Angeles test) (EN 1097-2) 10,9-11,5
Shape (Flakiness index) (EN 933-3): 16,8
Frost-resistance value/test (EN 1367-6):0,1-0,2%
Degradation: 0,2%
After 14 days (ASTM C 1260): 0,5%
Speck Specific Gravity (Saturated water): 1,1-1,7% (EN 1097-6)
Elastic modulus/modulus of elasticity: 45 GPa

Mineralogical analysis:

Basalt, fresh, dense, often glassy 1. Class 62,6%
Basalt, fresh, often glassy 2. Class 4,9%
Basalt, transfigure, dense* 2. Class 1,6%
Basalt, much transfigure 3. Class 0,5%
Basaltquartz 3. Class 1,1%
Quartz 3. Class 2,2%
Rhyolite* 2. Class 12,6%
Granophyre* 1. Class 4,4%
Diabase (dolerite)* 1. Class 2,2%
Gabbro* 1. Class 3,8%
Patching 3. Class 1,1%
Various grains* 2. Class 2,7%